

# HOJA TÉCNICA



L M O CHEMICAL SA de CV

BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791

WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX

WWW.LMOCHEMICAL.COM

informes@lmochemical.com.mx

## PRODUCTO: RESINA PU12

## DESCRIPCIÓN:

Dispersión acuosa de copolimero poliuretano alifático - acrílico, película dura, tamaño de partícula mediana.

## PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	34.0 - 36.0
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	MENOR A 600
DENSIDAD (kg/l)	1.020 - 1.060
pH	7.0 - 9.0
ASPECTO	TURBIO

## USOS:

Uretano que se caracteriza por su dureza. Se recomienda utilizarlo en acabados que requieran excelentes propiedades físicas. Para mejorar su adherencia es conveniente mezclarlo con uretanos más suaves PU A 20 O PU 91.

Adecuado para acabados rígidos en donde no se requiera mucha elongación pinta cantos, cinturones y acabados para suela.

Nota. Por su dureza no es recomendable utilizarlo solo.

## ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

## EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.